

Fiche technique pour: 142613



Etanchéité plan de joints 573 50ML

LOCTITE 573 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen, z.B. Getriebe- und Motorgehäuse etc. Es ist das ideale Produkt für Montagearbeiten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 573 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.

Référence

109232

EAN / code-barres



Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	67063
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Flächendichten
Festigkeit	niedrig
Handfestigkeit (Aluminium) [Minute]	720
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	540
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.1
Technologie	Methacrylat
Viskosität	13500 - 33000
Zugscherfestigkeit	1,3
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland